

Resistance Test (FLUKE)


(순번과 제품은 동일하지 않습니다. / 해당 LOT에서 총 100EA 시료채취)

측정자 : 아진일렉트론 전태영 주임 (010-5092-5727)

ECT-RC3015 (LOT180415) 상하 저항

순번	원단 저항
1	0.4
2	0.3
3	0.3
4	0.3
5	0.4
6	0.4
7	0.3
8	0.3
9	0.5
10	0.2
11	0.3
12	0.4
13	0.5
14	0.4
15	0.4
16	0.3
17	0.4
18	0.4
19	0.3
20	0.4
21	0.3
22	0.5
23	0.4
24	0.3
25	0.4
26	0.4
27	0.5
28	0.3
29	0.2
30	0.5
31	0.3
32	0.4
33	0.3
34	0.6
35	0.4
36	0.5
37	0.5
38	0.4
39	0.3
40	0.3
41	0.5
42	0.5
43	0.3
44	0.4
45	0.5
46	0.4
47	0.3
48	0.3
49	0.3
50	0.3

순번	원단 저항
51	0.4
52	0.4
53	0.3
54	0.3
55	0.3
56	0.3
57	0.4
58	0.3
59	0.2
60	0.3
61	0.3
62	0.3
63	0.4
64	0.5
65	0.4
66	0.3
67	0.3
68	0.3
69	0.3
70	0.3
71	0.3
72	0.3
73	0.4
74	0.3
75	0.3
76	0.3
77	0.4
78	0.3
79	0.3
80	0.3
81	0.3
82	0.4
83	0.5
84	0.3
85	0.3
86	0.4
87	0.3
88	0.5
89	0.3
90	0.3
91	0.4
92	0.3
93	0.3
94	0.3
95	0.4
96	0.2
97	0.3
98	0.5
99	0.4
100	0.3



점착 도금면 상하저항 측정 시료



점착 도금면 상하저항 측정

시료 LOT (대상)	180415
측정 크기	3.5*4MM
측정 수량	100EA

저항	개수	%
0.1~1.0Ω	100	100.0%
1.1~2.0Ω	0	0.0%
2.0Ω초과	0	0.0%